

KÉNYES TERÜLET: FELÜLETKEZELÉS A KONYHÁBAN

Ott, ahol az ételeinket készítjük és étkezünk, kiemelten fontos, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön a térbe, a kezelt fafelület tartósan ellen tudjon állni a különböző tisztítószernek, folyadékoknak, ezen felül pedig ne károsodjon mechanikai igénybevétel esetén sem.

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. DELTA márkanév alatt kínál megoldást a fenti kritériumokra.

A DELTA Bühnen- und Bodenlasur 9.01 olyan egykomponensű, vízzel hígítható poliuretán lakkbevonat, amely hosszú időn keresztül kopásálló bevonatot biztosít a kezelt fafelületeknek.

A termék előnyös tulajdonságait kihasználva, gyorsabb és egyszerűbb munkavégzésre adódik lehetőségünk: a DELTA Bühnen- und Bodenlasur 9.01 alkalmazása előtt külön alapozót nem kell használnunk, így alapozó-, köztes- és záróbevonatként is felhordható.

Fafelületek (pl: beltéri ajtók, bútorok, fából készült gyermekjátékok, lépcsők) és faszerkezetek (pl: OSB-lemezek, préselt vagy ragasztott fa építőelemek) felületerősítő lakkozására alkalmas lakó- és munkahelyi környezetben. Gyors száradási idejével – átfesthető 4 óra, és terhelhető 12 óra elteltével – kiállítási installációk, üzlethelyiségek, konyhák esetében kevesebb forgalomkieséssel lehet számolni, amely önmagában nagy előnyt jelent a hagyományos oldószeres lakkokkal szemben.

A termék különlegessége, hogy a Poli-Farbe színkeverő rendszerben több ismert fa színárnyalatban is színezhető.



A színes lakkhasználatnak több előnye azonosítható: plusz védelmet biztosít a nyílászárókon bejutó UV-terhelés ellen, illetve régebbi, beltéri faburkolatok felújító festése esetén a színezett lakkbevonattal egyenletesebb és szebb felületképzés lehetséges.

Selyemfényű és teljesen matt (10-es érték/60°) változatban áll az asztalosipari szakemberek rendelkezésére. Matt fényű változatban színpadi fa járófelületek fényelnyelő lakkozására is megoldást kínál mélyfekete, illetve antracit színben. A DELTA Bühnen- und Bodenlasur 9.01 gyermekjátékok bevonataként a DIN EN 71/3. részében közölt kritériumoknak megfelelő, így gyermekjátékok festésére is alkalmazható. ■

Kérjen információt, keresse termékeinket a <https://www.polifarbe.hu/termek/delta-ipari-lazurok> oldalon!

TESZTANYAG	TERHELÉSI IDŐ	ÉRTÉKELÉS*
ECETSAV	60 PERC	0
CITROMSAV	60 PERC	0
AMMÓNIA	60 PERC	3
ETHYLALKOHOL	60 PERC	0
SŐR	60 PERC	0
COLA (üdítő)	16 ÓRA	0
KÁVÉ	16 ÓRA	1
VÍZ	16 ÓRA	0
BENZIN	2 PERC	0
OLÍVAOLAJ	16 ÓRA	0
KONYHASÓ	5 ÓRA	0
FERTŐTLENÍTŐSZER	10 PERC	0
TISZTÍTÓSZER	60 PERC	0

*0 = legjobb érték 5 = legrosszabb érték

A DELTA Bühnen- und Bodenlasur 9.01 vegyi ellenálló-képessége a DIN 68861 szabvány szerint

